Redimax spol. s r.o.
Teslova 12 - Průmyslová zóna Borská pole
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 421 864
E-mail: redimax@redimax.cz

TECHNICKÝ LIST: BIOVINIL PP / L

PRODUKT: PVC TĚSNĚNÍ DO PODLAHOVÝCH SPÁR

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	MĚRNÁ JEDNOTKA	HODNOTA	METODA TESTOVÁNÍ
TVRDOST	Sh. A´´	70 / 75 ± 2	ISO 868
SPECIFICKÁ HMOTNOST	G / cm3	1.43 ± 0.02	ISO 1183
PEVNOST V TAHU	N / mm2	> 13	ISO 527
PRODLOUŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ	%	> 340	ISO 527
KŘEHKOST T310	°C	-32 ± 4	ISO 458 / 2
TEPELNÁ STABILITA 200°C	Min.	80 ± 5´	ISO 182 / A
ZÁPALNOST	Třída	V0	UL94
ODOLNOST VŮČI OLEJŮM	Normální odolnost v případě kontaktu na krátkou dobu trvání, není vhodné ponoření na dlouhou dobu.		

Výše uvedené technické vlastnosti pocházejí z našich laboratorních testů. Musí být považovány za orientační a nejsou striktně závazné. Proto neneseme odpovědnost a nepodílíme se na variantách výše uvedených charakteristik z testů provedených v jiných laboratořích.