OBTEGO C-205

Technický list

Prostředek pro údržbu průmyslových betonových podlah na bázi křemičitanu lithného

Popis
OBTEGO® C-205 je vysoce reaktivní kapalina s dokonale vyváženou kombinací čisticích prostředků, impregnačních prostředků a silikátů pro údržbu průmyslových betonových podlah.

Vlastnosti
OBTEGO® C-205 odstraňuje mírné nečistoty a používá se pro běžnou údržbu již ošetřených podlah impregnacemi OBTEGO. Při použití přípravku dochází k obnově povrchové ochrany podlahy impregnačními činidly a křemičitany.

Technické specifikace
Hustota: ~ 1,07 g / cm^3 při 20°C
Hodnota pH: ~ 11 při 20°C
Barva: žlutá
Zápach: bez zápachu
Rozpustnost ve vodě: zcela mísitelný

Aplikace
OBTEGO® C-205 je použitelné pro všechny podlahy z betonu ošetřené impregnacemi OBTEGO, jako jsou leštěné nebo neleštěné betonové podlahy / potěry, terrazzové dlaždice / terrazzo apod., průmyslové podlahy, obchody, logistická centra a supermarkety. Pro vnitřní a venkovní použití.

Zpracování
V závislosti na aplikaci se OBTEGO® C-205 ředí vodou v poměru 1: 4 až 1: 400.
Při vysokých koncentracích (1: 4 - 1: 40) je ideální aplikovat produkt tlakovým rozprašovačem a po té roztírat mikrovláknovým mopem. Po zaschnutí vyčistěte povrch jako obvykle jednokotoučovým strojem nebo mycím automatem. Při nižších koncentracích (1: 40-1: 400) lze výrobek aplikovat mycím strojem. OBTEGO® C-205 se proto dávkuje do nádrže na čistou vodu čisticího stroje.
POZNÁMKA: Vyvarujte se přebytečného materiálu (kaluží) na povrchu. Mycí stroj vyčistěte po aplikaci vodou.

Teplota zpracování
Během zpracování se vyvarujte přímému slunečnímu záření.
Teplota povrchu by měla být mezi 5 ° C a 35 ° C.
Při vysokých koncentracích se vyvarujte vlhkosti, podlaha musí být suchá.

Spotřeba

V závislosti na aplikaci se předpokládají následující referenční hodnoty:

Velmi opotřebované plochy:	poměr cca 1: 4
Stálé obnovování ochrany:	poměr cca 1: 40
Standardní / denní údržba:	poměr cca 1: 400

Skladování

Chraňte před mrazem!
Uzavřenou nádobu uchovávejte na chladném, suchém místě.
Doba skladovatelnosti – cca 12 měsíců.

Ochrana životního prostředí

Nevypouštějte do kanalizace.
WGK 1 (ohrožení vody).
Kód odpadu / označení odpadu podle EWC / AVV.
06 02 05 * ostatní podklady. (* Musí být předloženy důkazy o likvidaci.) Odpad zlikvidujte v souladu s příslušnými právními předpisy. Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.

Bezpečnostní pokyny

Složení - Kyselina křemičitá, lithná sůl, methylsilanetriolát draselný. <5% neionogenních povrchově aktivních látek, barviva.

Nařízení o nebezpečných látkách

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li potřeba lékařské ošetření, vezměte s sebou obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, brýle a ochranu obličeje.
PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: umyjte velkým množstvím mýdla a vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachujte opatrně vodou několik minut. Je-li to možné a snadné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Identifikační označení pro přepravu:

PU	PU-marking	Transport documents
a	n.a.	n.a.

Balení (PU)

20 l PE kanystr

Redimax spol. s r.o.
Teslova 12, 301 00 Plzeň
www.redimax.cz

OBTEGO AG
Landshuter Straße 36, 84051 Altheim
www.obtego.com

Tyto informace byly získány na základě našich nejlepších a nejnovějších zkušeností, poznatků a vývoje. Mohou se vyvíjet a měnit a slouží pouze jako nezávazné doporučení, které je obecně platné a nelze jej použít jako základ ručení. Použití a aplikace výrobků je prováděna mimo naši kontrolu a podléhá tak Vaší odpovědnosti zkontrolovat si vhodnost použití pro daný účel na konkrétním povrchu a při lokálních podmínkách. Vždy doporučujeme si provést zkoušku / vzorek na nenápadném místě, aby byla vidět kompatibilita s daným podkladem a konečný výsledek.